



Producto: Primario 1K

Código: TGM-30X

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

El Primario 1K es una solución rápida y eficiente para preparar superficies antes de la pintura final. Ideal para aplicaciones que requieren rapidez y facilidad de uso sin comprometer la calidad del acabado. es perfecto para proyectos que demandan resultados rápidos y efectivos, asegurando una base sólida y duradera para cualquier acabado. Además de incluir 3 colores que te ayudaran a un mejor rendimiento de color: TGM-300 GRIS. TGM-302 BLANCO TGM-303 NEGRO



PROTECCIÓN PERSONAL:

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos. Asimismo, es fundamental llevar a cabo la aplicación en un lugar ventilado.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Lave con agua y jabón.

Limpie bien el metal desnudo con Desengrasante.

Asiente los bordes de la superficie hasta con lija de grano P220.

Limpie nuevamente la superficie a pintar con Desengrasante.

Aplique el primario siguiendo los lineamientos que Elite Coat recomienda.




RELACIÓN DE MEZCLA

1 : 0.3-1

TGM-30X

Reductor A-137

Mezclar 1 Parte de Primario 1K TGM-30X con 30% a 100% de Reductor A-137, la cantidad de dilucion puede ser ajustada conforme a las necesidades de viscosidad para su aplicación



APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO:

Aplicar de 2 a 3 manos con un tiempo de oreo de 5 a 15 minutos a una temperatura de 25°C. Una vez seco lije antes de aplicar cualquier acabado.

Configuración de la pistola



Tipo de pistola	Boquilla	Presión
Por sifón	1.4 a 2.0 mm	1,3-1,5 Bar(18-21 Psi) en la pistola
Por gravedad	1.4 a 2.0 mm	Pistola pulverizadora RP: 2,0-2,5 Bar(29-36 Psi) Pistola pulverizadora HVLP: 2,1 bar(30 Psi) en la pistola

Secado al aire



Oreo entre manos	5-15 min a 25°C
Secado al polvo	5min dependiendo la temperatura de la superficie a pintar
Secado al tacto	5-15 min
Secado duro	1 Hr
Para manejo de piezas o ensamble	10-15 min

Tiempo de retrabajo: 45-60 min

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con Thinner Estándar o Reductor A-137

Salud y Seguridad: Antes de usar cualquier producto de ELITECOAT, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado, use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.